

Пороки пряжи и нитей

- Утолщенные или утонченные участки характеризуются поперечными или продольными полосами на полотне, которые ухудшают внешний вид изделия и снижают его прочность.
- Полосы от провязывания масляных, загрязненных и цветных нитей ухудшают внешний вид изделия.
- Спущенные петли — результат поломки игл или обрыва нити, ухудшают внешний вид изделия и снижают его прочность.

В головных уборах закрытыми частями являются участки под помпоном или отворотом шапки, на которых не учитывают пороки изделия (кроме обрыва нити и пряжи).

Пороки трикотажных полотен

Дыра – местный порок, при котором нарушена целостность трикотажного полотна.

Заметная заделка порока – местный порок в виде нарушения структуры полотна в результате неправильного устранения порока.

Затяжка – местный порок в виде стянутых петель в ряду или столбике трикотажного полотна.

Мушкватость – распространенный порок в виде наличия на поверхности трикотажного полотна прочно удерживающихся перепутанных волокон.

Неравномерная плотность – местный порок в виде видимого не желаемого изменения плотности нитей, столбиков или рядов.

Отличающаяся нить – местный порок в виде нити, отличающейся от основных по внешнему виду. К ним относятся нити, нетипичные по извитости, кручению, цвету, форме сечения.

Полоса — порок в виде участков, расположенных по ширине или длине трикотажного полотна, отличающихся от основного фона различной линейной плотностью, интенсивностью окраски, числом нитей, высотой или плотностью ворса, размером петель.

Полосатость — распространенный порок в виде повторяющихся поперечных или продольных полос, вызванных различной величиной петель или линейной плотностью нитей в трикотажном полотне.

Прессовая петля — местный порок в виде нежелательных отдельных или сгруппированных удлиненных петель с набросками.

Узел — местный порок в виде связанных концов нитей, заметных на лицевой стороне трикотажного полотна.

Утолщение — местный порок в виде утолщенной нити на ограниченном участке.

Утонение — местный порок в виде утоненной нити на ограниченном участке.

Пороки трикотажных изделий

Нарушение декоративных элементов (швов, застежек) — порок трикотажного изделия, возникающий при их изготовлении.

Недошитый шов — отсутствие соединения кроев деталей изделия в шве.

Отличающаяся швейная нитка — порок, возникший при использовании швейных ниток, колористически не соответствующих цвету образца-эталона.

Пропуск стежка — свободно протянутая **нитка** на месте отсутствующих стежков.

Прорубка — повреждение структуры петель и образование мелких дыр по линии шва изделия.

Стянутый шов — волнистая поверхность полотна вдоль шва.